

DATENBLATT

Stand: 02. Dezember 2020



GERALITH VS

Estrichzusatzmittel für Verbund- und schwimmende Estriche

Einsatzgebiete	Estrichzusatzmittel zur Herstellung von Verbundestrichen und Schwimmenden Estrichen auf Zementbasis
Eigenschaften	GERALITH VS erleichtert durch Plastifizierung des Estrichmörtels dessen Verarbeitbarkeit für den Estrichleger bei der Herstellung von konventionellen Verbundestrichen und von Schwimmenden Estrichen

Technische Daten / Verarbeitungshinweise

Dosierung:	1% vom Zementgewicht (= 0,5 Liter GERALITH VS / 50 kg Zement)
Mörtel Bestandteile:	50 kg Zement CEM I (nach DIN 1164) 225 kg Kiessand 0/8 mm (= ca. 26-28 Schaufeln) 16-18 Liter Anmachwasser 500 gr. (= 0,5 Liter) GERALITH- VS
Reihenfolge Zugabe:	6 Schaufeln Kiessand (ca. 30 Liter) 2 Sack Zement (50 kg) 10 Liter Anmachwasser 0,5 Liter GERALITH- VS 20-22 Schaufeln Kiessand (ca. 110 Liter) 6-8 Liter Anmachwasser Mörtelkonsistenz erdfeucht bis plastisch danach mindestens 1 Minute Mischdauer
Lagerung:	Vor Frost schützen und stehend lagern. Eingefrorenes Zusatzmittel bei Zimmertemperatur auftauen Haltbarkeit: ca. 12 Monate nach Abfülldatum
Lieferform:	10 kg Kanister / 60 Kanister pro Pal. / Einfärbung u. Wunschetiketten mögl.

Vorstehende Angaben sind Richtwerte bzw. Laborwerte und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Für die Eignung unserer Produkte im Einsatz mit anderen empfehlen wir Vorversuche durchzuführen. Wir gewährleisten gemäß unserer AGB gleichbleibend hohe Produktqualität, können aber wegen der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten keine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse geben. Vorherige Ausgaben dieses Datenblatts verlieren hiermit ihre Gültigkeit.